

ADESIVO 2K VERTICAL WALL

Adhésif bicomposant spécial exempt de solvants, hautement tixotropique



Description

ADESIVO 2K VERTICAL WALL est un adhésif bicomposant époxy-polyuréthane inodore. **Emplois:** collage de différentes essences de bois au mur et au plafond. Sa haute tixotropie donne à l'adhésif une excellente prise initiale, une capacité d'adhérence immédiate et ne se retire pas pendant le durcissement.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	9/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	spatule dentée n. 5
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Temps ouvert maximal	n.a.
Durcissement	36/48 h ⁽¹⁾
Quantité nécessaire	quantité minimale de 1500 g/m ²
Couleur	rouvre
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	10 Kg (9+1)
Nettoyage des outillages	DILUENTE ACETONE - DILUENTE DMC 50 (sur colle fraîche)

- à 20°C et 65% de H.R.
- emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Conditions de pose

◆ Couchis

sec, salubre, non poussiéreux et non excessivement rugueux

◆ Humidité du couchis

2,0% max pour couchis en ciment

0,5% max. pour couchis en anhydrite

◆ Support

CARREAU: laver soigneusement avec DILUENTE ACETONE le carreau; après 10 minutes appliquer le promoteur d'adhérence DILUENTE APA (voir la fiche technique); quand sec (quelques minutes) procéder à la pose.

CHAPE DE CIMENT: appliquer PRYMER SF 1105 dilué à 10% avec de l'eau 24 h avant la pose (voir la fiche technique).

PLACOPLÂTRE: appliquer PRYMER SF 1105 dilué à 10% avec de l'eau 24 h avant la pose (voir la fiche technique).

BOIS BRUTS: poncer avec du papier abrasif 150.

Mode d'emploi

Avant utilisation, mélanger le produit jusqu'à ce qu'il soit uniforme.

La surface sur laquelle le bois sera posé doit être plane et compacte de manière à assurer la meilleure étanchéité du collage et le meilleur contact possible entre le bois et la surface elle-

même. Procéder au collage du bois à l'aide de colle bicomposante ADESIVO 2K VERTICAL WALL avec une quantité minimale de 1,5 kg/m². Posez le revêtement et battez-le soigneusement pour augmenter la surface de contact de l'adhésif à l'objet. L'adhésion parfaite au substrat est garantie si au moins 90% de chaque tablette de bois est en contact direct avec l'adhésif. Dans le cas où il est nécessaire de coller du bois massif de grande taille, il est conseillé d'utiliser des accessoires pour augmenter la prise initiale.

Note

ADESIVO 2K VERTICAL WALL peut être considéré comme complètement durci après au moins 48 h. Sur de grandes surfaces, il est conseillé d'insérer un joint de dilatation. Un essai préliminaire est effectué si nécessaire.

Notes relatives au transport

Si la température de stockage dépasse les + 25°C, le temps de stabilité au stockage est sensiblement réduit; à des températures supérieures aux + 50°C, il existe un risque réel d'appauvrissement du produit même dans les emballages d'origine.

Pour le transport par mer, utiliser des conteneurs thermocontrôlés appropriés.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_ADESIVO_2K_VERTICAL_WALL.pdf