

CHIM TABU FD

Primaire de polyuréthane aliphatique à deux composants ne jaunissant pas



Description

CHIM TABU FD est un fond polyuréthane aliphatique bicomposé, additionné d'absorbants particuliers des rayons UV, dont les caractéristiques principales sont le non-jaunissement, la dureté superficielle, et la transparence.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	25% INDURITORE N.I. 600 U
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau 6-8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DMC 50
Quantité nécessaire	100 g/m ²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	3-4 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	24 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage.n.a.	
Oxydation du bois	marquée
Remplissage du pore	bon
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	12,5 L (10 + 2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.
2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU FD, catalysé dans le rapport indiqué et dilué avec 25% de diluant DMC 50, peut être appliqué sur une couche précédente de CHIM TABU PRYMER ou bien sur le parquet de bois poncé et passé soigneusement à l'aspirateur. Avant d'appliquer la couche successive de finition avec CHIM TABU FT, il faut toujours poncer avec papier abrasif à grain 150/180.

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_CHIM_TABU_FD.pdf