

ADESIVER 406 HV

Adesivo a contatto a base di cloroprene e resine sintetiche ad alta viscosità.



Descrizione

ADESIVER 406 HV è un adesivo policloroprenico a base solvente a doppia spalmatura specifico per incollaggi difficoltosi di laminati plastici a legno o a metalli, profili, rivestimenti resilienti e sgusce su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti dove è richiesta una presa immediata. Ideale per la posa dei rivestimenti di scale (pedata ed alzata). ADESIVER 406 HV possiede un'elevata resistenza termica, una forte presa iniziale e una miscela solventi a basso grado di tossicità.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Colore	paglierino
Peso specifico	0,89 g/ml ⁽¹⁾
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola liscia in plastica / spatola n.1
Tempo aperto massimo	15 min ⁽¹⁾
Indurimento	24 h ⁽¹⁾
Resa	200-400 g/m²
Stabilità al magazzinaggio	12 mesi ⁽²⁾
Confezioni	0,85 kg - 5 kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Assicurarsi che i materiali da incollare siano puliti e non presentino tracce di polvere o residui di altre lavorazioni (in presenza di lamiere di metallo è consigliabile sgrassarle con la trielina o DILUENTE ACETONE (vedi relativa scheda tecnica): è assolutamente sconsigliato usare solventi alla nitro).

Stendere un velo uniforme di adesivo su entrambi i supporti, tenendo presente il grado di assorbimento dei materiali; attendere circa 15 minuti, onde permettere l'evaporazione di solventi, dopodiché unire le due parti sottoponendole a pressatura.

L'incollaggio è da ritenersi concluso solo dopo 24 ore.

Note: Chiudere ermeticamente i contenitori dopo l'uso. Rimescolare prima dell'uso. Conservare il prodotto a temperatura ambiente.

Avvertenze

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_406_HV.pdf