

# ADESIVER AGA

**Adesivo monocomponente igroindurente per l'incollaggio di erba sintetica**



## Descrizione

ADESIVER AGA è un adesivo monocomponente igroindurente specifico per erba sintetica residenziale ed ideale per piccole riparazioni. È un polimero ad alta tenacia, duro e con alto potere adesivizzante. **Impieghi:** Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno e all'esterno.

## Caratteristiche

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rapporto di catalisi        | monocomponente                                                    |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +25°C                                                     |
| Applicazione                | Flacone con beccuccio                                             |
| Indurimento                 | 24 h <sup>(1)</sup>                                               |
| Resa                        | Max 60 metri lineari / 1 Kg per<br>banda di giunzione larga 30 cm |
| Colore                      | marrone                                                           |
| Stabilità al magazzinaggio  | 12 mesi <sup>(2)</sup>                                            |
| Confezioni                  | 1 kg                                                              |
| Pulizia attrezzi            | DILUENTE DMC 50 (ad adesivo<br>fresco)                            |

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Condizioni di posa

### Acclimatamento

Togliere sempre dagli imballi i rivestimenti da incollare qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni ed omologarli alle condizioni climatiche ambientali.

## Modalità d'uso

Pulire le superfici da incollare prima dell'applicazione dell'adesivo. Rimuovere il tappo e tagliare l'ugello di estrusione. Applicare ADESIVER AGA sulla banda di giunzione tenendo il contenitore in posizione verticale. Estrudere il prodotto in modo uniforme e continuativo a forma di "S" tale da garantire il contatto continuo tra banda e manto. Mettere a contatto le due superfici esercitando una forte pressione. L'adesivo reagisce e incolla velocemente dopo poche ore. Non utilizzare in caso di pioggia o forte umidità. Terminata l'applicazione pulire l'ugello, premere il flacone per eliminare l'aria interna e rimettere il tappo con cura. E' obbligatorio utilizzare tutti i sistemi di prevenzione personale per evitare il contatto.

### Nota:

Nel caso di trasporto o di temporaneo stoccaggio a basse temperature (< 10°C), ricondizionare il prodotto per 2 ore a 20°C prima dell'utilizzo.

## Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

## Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_ADESIVER\\_AGA.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_AGA.pdf)