

DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA

Finitura bicomponente poliuretana alifatica per interno/esterno per pavimenti in resina, cemento e microcemento



Descrizione

Finitura bicomponente poliuretana alifatica con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore, formulata con resine non ingiallenti e additivata con assorbitori di raggi UV ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all'ingiallimento ed alle intemperie. **Impieghi:** Finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	2/1
Colore	trasparente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo 4-6 mm
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Carteggiabilità	24 h
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	dopo le 24 h e non oltre le 36 h
Resa	circa 150 g/m ²
Pot-Life	3/4 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	OP: < 10 gloss; LD: 90 gloss ⁽²⁾
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽³⁾
Confezioni	15 kg (10+5) - 7,5 kg (5+2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente da grassi e cere.

In caso di pavimenti vecchi o precedentemente trattati, lavare accuratamente la superficie con VELUREX DEWACHS (vedi relativa scheda tecnica).

In presenza di sottofondi sani catalizzare DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA in rapporto 2/1 e mescolare fino alla completa omogeneizzazione, quindi lasciar riposare per 10 minuti. Eventuali diluizioni del prodotto catalizzato (fino ad un massimo del 20%) devono essere effettuate con DILUENTE DMC 50.

Procedere con l'applicazione di DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA puro o eventualmente diluito seguendo la quantità sopra riportata utilizzando un rullo da 6 mm.

E' possibile dopo 24 ore dall'applicazione (previa carteggiatura con carta abrasiva o grana 220) applicare la seconda mano di DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA.

In presenza di sottofondi porosi o spolveranti procedere, prima dell'applicazione della vernice, alla stesura di una mano di DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA diluita al 10-20% con DILUENTE DMC 50.

Evitare l'applicazione nelle ore più calde della giornata, quando le condizioni meteo non sono favorevoli e su sottofondi con umidità di risalita costante.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_DUROLACK_MC_50_EXTRA_ALIFATICA.pdf