

ECOSTAR 2K HP COLORATA

Vernice all'acqua poliuretanica bicomponente per pavimenti elastici



Descrizione

ECOSTAR 2K HP COLORATA è una vernice all'acqua poliuretanica alifatica bicomponente per il trattamento di pavimentazioni in LVT, PVC, LINOLEUM, ecc, consigliata in tutte le abitazioni domestiche e negli edifici pubblici anche quelli sottoposti ad elevato traffico pedonale. ECOSTAR 2K HP COLORATA possiede alte resistenze chimico-fisiche, flessibilità, resistenza all'usura, al graffio e all'abrasione. ECOSTAR 2K HP COLORATA è disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione. Prodotto a bassissime emissioni; ideale in ambienti chiusi.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo teflonato 10 mm / pennello
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Resa	50-70 g/m ²
Fuori polvere	1 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	3-5 h
Brillantezza/Opacità	10 Gloss ⁽²⁾
Copertura	eccellente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	5,5 Kg (5+0,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
- 3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Pavimentazioni nuove o appena posate:

Le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte, esente da cere e da polveri. Carteggiare la superficie con scotch brite per favorire e aumentare le adesioni, successivamente pulire con Diluente APA (vedi relativa scheda tecnica) per rimuovere la polvere più fine e migliorare l'adesione tra il supporto e la prima mano di vernice. Preparata la superficie da trattare procedere con l'applicazione di ECOSTAR 2K HP COLORATA miscelando accuratamente il componente B nel componente A secondo i rapporti indicati (10:1) agitando accuratamente.

Pavimentazioni datate o usurate:

Pulire intensamente con Velurex Sgrassatore la pavimentazione interessata eliminando ogni traccia di sporco, cere e prodotti di manutenzione applicati. Questo passaggio è fondamentale in quanto la superficie deve essere perfettamente pulita, asciutta,

esente da cere e da qualsiasi distaccante. Preparare la superficie finita con rete grana 120 per garantire un'ottima preparazione del supporto, uniformare l'usura presente ed evitare possibili segni di carteggiatura, successivamente pulire con Diluente APA (vedi relativa scheda tecnica) per rimuovere la polvere più fine e migliorare l'adesione tra il supporto e la prima mano di vernice. Preparata la superficie da trattare procedere con l'applicazione di ECOSTAR 2K HP COLORATA miscelando accuratamente il componente B nel componente A secondo i rapporti indicati (10:1) e agitando accuratamente.

Procedere con l'applicazione di ECOSTAR 2K HP COLORATA seguendo la quantità sopra riportata utilizzando un rullo teflonato da 10 mm. Se fosse necessaria una maggiore copertura, dopo 3-5 ore, senza carteggiare, è possibile applicare una seconda mano di ECOSTAR 2K HP COLORATA, altrimenti applicare una mano di ECOSTAR 2K HP (10:2) la quale garantisce ottime resistenze e dona inoltre un effetto antiscivolo. In condizioni lavorative critiche (esempi: alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H20 in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica). La pulizia ordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K HP COLORATA deve essere fatta con VELUREX LVT Cleaner (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_2K_HP_per_LVT_COLORATA.pdf