

FINITURA AC-FR 411

Vernice a solvente bicomponente acrilica per pavimenti in legno ignifuga (Euroclasse BflS1)



Descrizione

FINITURA AC-FR 411 è una vernice al solvente bicomponente acrilica, non ingiallente, dotata di ottima resistenza all'abrasione e resistenze chimiche. FINITURA AC-FR 411 conferisce al film di vernice essiccato, un risultato estetico molto piacevole. Prodotto idoneo alla verniciatura di pavimenti che devono ottenere la Classe di reazione al fuoco Bfl-s1 in conformità alla norma EN 13501-1.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10% INDURITORE ACR-10
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / velatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	80-120 g/m ²
Fuori polvere	40' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	3-4 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	24 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	10 Gloss ⁽²⁾
Resistenze chimico/fisiche	buone ⁽²⁾
Copertura	buona
Stabilità al magazzino	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	11 KG (10 + 1) , 27,5 KG (25 + 2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

FINITURA AC-FR 411, reticolata con INDURITORE ACR-10 e diluita nella misura del 25% con DILUENTE DMC 50, per raggiungere i requisiti richiesti, deve essere applicate direttamente su legno con il seguente ciclo di verniciatura:

- * Prima mano: FINITURA AC-FR 411 (100g/mq)
- * attendere 12h, quindi carteggiare con carta abrasiva grana 180/220
- * Seconda mano: FINITURA AC-FR 411 (100 g/mq)

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA AC-FR 411 deve esser fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

Elementi dell'etichetta



· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.