

# FINITURA UV R79

Fondo-Finitura UV a base di speciali resine acriliche



## Descrizione

Prodotto monocomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche utilizzato in 2 o 3 mani per la verniciatura di parquet, mobili, porte e pannelli, etc. Dotato di ottima durezza, dilatazione, uniformità di opacità.

## Caratteristiche

Preparazione	fotoiniziato
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Viscosità	40" - 50" Tazza Ford 6
Applicazione	spalmatrice / spalmatrice doppia / rullo inciso
Resa	7-15 g/m <sup>2</sup>
Flash-Off	n.a.
Indurimento	2/3 lampade mercurio 80W cm <sup>2</sup>
Brillantezza/Opacità	5 gloss
Residuo secco	99%
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FINITURA UV R79 è una finitura UV idonea per applicazione mediante macchine a rullo tipo baby o roller laser. FINITURA UV R79 viene utilizzato, come fondo-finitura, in cicli di 2 o 3 mani per ottenere un effetto super opaco. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA UV R79 deve essere fatta con idoneo prodotto della linea VELUREX.

## Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.