

FONDO DC SV 0011

Fondo al solvente bicomponente acrilico, con tecnologia dual cure, per pavimenti in legno.



Descrizione

FONDO DC SV 0011 è un fondo al solvente bicomponente acrilico, a doppia reticolazione (UV + Induritore DC 0018), idoneo ad applicazioni industriali, spruzzo o velo.

Caratteristiche

Preparazione	5% INDURITORE DC 0018
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Spruzzo / Velatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE per VERNICI UV
Resa	60 - 100 g/m ²
Pot-Life	3-4 h
Carteggiabilità	immediata dopo lampade UV
Resistenze chimico/fisiche	buone
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	22,5 L (20 + 2,5)
Pulizia macchine	DILUENTE DNE

¹ in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO DC SV 0011, miscelato con INDURITORE DC 0018 e diluito nella misura del 30% con DILUENTE PER VERNICI UV, è consigliato come prima mano nel seguente ciclo di verniciatura:

- * FONDO DC SV 0011
- * Flash off ca. 10' 35/40°C
- * Lampade UV
- * Carteggiare con carta abrasiva grana 220/320
- * FINITURA DC SV 0024 (vedi relativa scheda tecnica)
- * Flash off ca. 10' 35/40°C
- * Lampade UV

N.B. in alternativa a FONDO DC SV 0011, è possibile dare due mani di FINITURA DC SV 0024.

Elementi dell'etichetta



· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.