

FONDO FOW 507

Fondo all'acqua monocomponente acrilico a rapida essiccazione per pavimenti in legno



Descrizione

FONDO FOW 507, è un fondo all'acqua monocomponente acrilico specifico per la prima mano di cicli di verniciatura, totalmente a base acqua, di pavimenti e manufatti in legno. L'impiego di speciali resine conferisce al pavimento un aspetto naturale anche su essenze scure. FONDO FOW 507 possiede ottime caratteristiche chimico fisiche quali: trasparenza, rapidità di essiccazione, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / rullo in microfibra 8 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	70-100 g/m ²
Fuori polvere	20' ⁽¹⁾
Fuori impronta	30' ⁽¹⁾
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	12 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	1-3 h ⁽¹⁾
Ossidazione del legno	bassa
Riempimento del poro	buono
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 L - 25 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. FONDO FOW 507 si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. E' possibile già dopo meno di 2 ore dall'applicazione (senza carteggiare) o dopo un intervallo di tempo più lungo (in questo caso carteggiare con carta grana 220) applicare la seconda mano di FONDO FOW 507 o direttamente la mano di vernice a finire (solo ed esclusivamente: ECOSTAR, ECOSTAR 2K o ECOWOOD 2K, vedi relative schede tecniche).

Su legni spazzolati, segati o piallati si deve applicare FONDO FOW 507 catalizzato al 10% e si consiglia di diluirlo con 5-10% circa di acqua al fine di evitare "l'effetto ponte", procedere quindi con carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.

Note: per legni contenenti tannini effettuare prove preliminari al fine di verificare la reazione del tannino stesso con l'acqua.

È possibile finire FONDO FOW 507 con le finiture FIW 841/ ECOCLASS (LIGNUM, PLUS, etc..) oppure ECOWOOD 2K.

Per pavimenti a poro aperto e/o fiammati è consigliato l'utilizzo di WAX CARE (vedi relativa scheda tecnica) al fine di aumentare le proprietà idrorepellenti della finitura.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.