

FONDO WR 306

Fondo bicomponente poliuretano ad elevata copertura ed alto residuo secco



Descrizione

FONDO WR 306 è un fondo bicomponente poliuretano ad elevata copertura ed alto residuo secco per pavimenti in legno. FONDO WR 306 possiede ottima carteggiabilità consentendo cicli di verniciatura in due mani.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	1/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo 6 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	100-120 g/m ²
Fuori polvere	30' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	1 h 30' ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	2-4 h ⁽¹⁾
Ossidazione del legno	marcata
Riempimento del poro	eccellente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	10 L (5+5) - 25 L (12,5+12,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO WR 306 catalizzato nel rapporto indicato e miscelato accuratamente in modo omogeneo, va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e aspirato. A film indurito, la superficie trattata si presenterà leggermente lucida per l'alta copertura di FONDO WR 306. Dopo 12 ore è possibile, previa carteggiatura con carta o retina grana 220, applicare la prima mano di finitura come DUROLACK MC 50, ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K o ECOTRAFFIK 2K (vedi relative schede tecniche).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_FONDO_WR_306.pdf