

POLIFILM TP 10

Soluzione di leganti a rapida essiccazione per stuccare e rasare il pavimenti in legno



Descrizione

POLIFILM TP 10 è un formulato incolore che miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura del pavimento in legno, viene utilizzato per la rasatura del parquet.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola liscia
Eventuale diluizione	diluente DNS 18
Resa	n.a.
Fuori polvere	n.a.
Fuori impronta	n.a.
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	20-30' ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	n.a.
Riempimento del poro	n.a.
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 L - 12,5 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Dopo avere levigato il pavimento in legno con carta abrasiva grana 30 o 60, applicare con una spatola liscia POLIFILM TP 10 mescolato con la polvere di legno ottenuta dalla carteggiatura dello stesso legno con carta abrasiva grana 100. Terminata la rasatura, carteggiare con carta abrasiva grana 80 e procedere alle successive fasi di carteggiatura del parquet. Nel caso di pavimenti molto fessurati si dovrà rasare anche dopo la carteggiatura con carta abrasiva grana 100 (sempre mescolando TP 10 con polvere di legno ottenuta dalla carteggiatura con carta abrasiva grana 100).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_POLIFILM_TP_10.pdf