

PRYMER GUM

Additivo vinilico in dispersione acquosa ad elevate prestazioni da aggiungere a rasature cementizie per migliorarne le caratteristiche meccaniche e di adesione



Descrizione

PRYMER GUM è un lattice a base di resine sintetiche di colore bianco appositamente formulato per migliorare le caratteristiche di malte cementizie, rasature (tipo RASOCHIM 1400 M) e intonaci. PRYMER GUM conferisce migliorie di lavorabilità ed adesione, aumenta la resistenza alla compressione, flessione e all'abrasione, maggiore compattezza e una minore tendenza alle fessurazioni. Elimina la formazione della polvere superficiale. PRYMER GUM non influisce sui tempi di idratazione della malta cementizia.

Caratteristiche

Aspetto	liquido lattiginoso
Colore	bianco
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Eventuale diluizione	1/4 o 1/5 con acqua
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	5 Kg - 10 Kg - 25 Kg
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso.

Nel caso in cui la superficie si presenti compatta e poco porosa, quindi poco assorbente, è necessario carteggiarla o irruvidirla al fine di favorire la penetrazione di PRYMER GUM.

Risanamento caldane spolveranti.

Applicare sul sottofondo PRYMER GUM diluito in rapporto 1:5 parti di acqua. Attendere la completa essiccazione (12-24 ore) e procedere alla successiva posa dei pavimenti in legno.

Additivo per RASOCHIM 1400 M.

Aggiungere in parziale sostituzione dell'acqua d'impasto, 1Kg di PRYMER GUM per ogni sacco da 25Kg di RASOCHIM 1400M.

Appretto su supporti cementizi.

Diluire 1 parte di PRYMER GUM con 3-5 parti di acqua, in base all'assorbimento del supporto, applicandone circa 50-80 g/m². 1Kg di PRYMER GUM in ogni sacco in sostituzione dell'acqua.

Note:

Prima di effettuare rasature o incollaggi diretti su sottofondi trattati con PRYMER GUM attendere la sua completa essiccazione.

Nel caso di appretto su supporti cementizi, prima delle rasature rispettare la condizione di bagnato su bagnato.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_PRYMER_GUM.pdf