

RESIN FINISH W 2K COLORATA

Finitura acrilica colorata a base acqua per asfalto, cemento e calcestruzzo



Descrizione

RESIN FINISH W 2K COLORATA è una finitura bi-componente colorata a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, idonea per applicazioni su superfici in asfalto, cemento e calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport e per il decorativo. L'applicazione di RESIN FINISH W 2K COLORATA è possibile sia su nuovi sottofondi, che su vecchie superfici già esistenti.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Aspetto	liquido pastoso colorato
Colore	Rif. colori cartelle RAL o NCS
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +40°C
Applicazione	Rullo teflonato / Pennello / Spruzzo
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O 5%
Resa	colorata: 100-200 g/m ² per mano
Essiccazione superficiale	1-3 h ⁽¹⁾
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	8-24 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	12 mesi ⁽²⁾
Confezioni	10 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Le superfici da trattare devono essere prive di polvere, materiale inconsistente e/o inadeso. Eventuali fessurazioni devono essere riparate con PRYMER SF 1105 miscelato con QUARZ (vedi relativa scheda tecnica).

E' sempre consigliata l'applicazione di una mano di PRYMER SF 1105 diluito al 15/20% con acqua, al fine di consolidare il supporto e bloccare eventuale polvere presente sulla superficie.

Per superfici già trattate con finiture diverse da RESIN FINISH W 2K COLORATA, eseguire prove preliminari al fine di verificare l'adesione nonché la compatibilità. Procedere applicando 2 mani di RESIN FINISH W 2K COLORATA.

E' sconsigliata l'applicazione di RESIN FINISH W 2K COLORATA in uno dei seguenti casi: pioggia, superficie bagnate, superfici umide o con temperature inferiori a 10°C o superiori ai 40°C.

NOTE: il consumo dipende dalla porosità/rugosità del supporto. Proteggere le superfici appena verniciate dalla pioggia durante le prime fasi dopo l'applicazione, ovvero quando RESIN FINISH W 2K COLORATA non è completamente essiccato/reticolato. In caso di

applicazioni di RESIN FINISH W 2K COLORATA in ambienti chiusi, far arieggiare in modo adeguato il locale.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_RESIN_FINISH_W_2K.pdf