

ADESIVER RPM

Adhesivo monocomponente autonivelador para reparaciones rápidas



Descripción

ADESIVER RPM es un adhesivo monocomponente autonivelador para reparaciones rápidas. Es un polímero de alta tenacidad, duro con alto poder adhesivo. **Empleos:** Fijar las tablillas de madera que no están encoladas perfectamente en el substrato.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	jeringa
Vida útil	n.a.
Tiempo máximo abierto	n.a.
Endurecimiento	2 h ⁽¹⁾
Rendimiento	n.a.
Color	marrón
Eventual dilución	DILUENTE DMC 50
Estabilidad de almacenamiento	6 meses ⁽²⁾
Confecciones	0,5 kg
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DMC 50 (con cola fresca)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Realizar cerca de los cabezales de las tablillas una pequeño orificio con una punta de taladro de Ø 3/4 mm hasta llegar a la carpeta. Inyectar con una jeringa algunas gotas de agua. Después de 2 minutos aproximadamente, inyectar en el mismo orificio 1-2 ml de ADESIVER RPM. Durante la fase de endurecimiento ADESIVER RPM aumenta de volumen, se recomienda por lo tanto no inyectar demasiado material. Transcurrido dicho período, la tablilla quedará tenazmente encolada al soporte. Un eventual exceso de ADESIVER RPM, deberá eliminarse con una cuchilla. Si la reparación de las tablillas se efectuara con el pavimento ya pintado, se aconseja delimitar con cinta adhesiva la zona interesada para la reparación. Una vez terminada la obra de reparación, efectuar la limpieza del producto no endurecido con diluyente poliuretánico DMC 50. Se aconseja, durante el uso de ADESIVER RPM, utilizar todos los sistemas de prevención personal.

Notas:

En caso de transporte o almacenamiento temporal a baja temperatura (< 10 °C), vuelva a acondicionar el producto durante 2 horas a 20 °C antes de su uso.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ADESIVER_RPM.pdf