

ECOSTAR 2K HP COLORATA

Barniz poliuretánico al agua de dos componentes para suelos elásticos



Descripción

ECOSTAR 2K HP COLORATA es una Barniz al agua poliuretánica alifática de dos componentes para el tratamiento de pisos en LVT, PVC, LINOLEUM, ecc, recomendada en todas las viviendas y en los edificios públicos, incluso aquellos que están sujetos a un alto tráfico peatonal. ECOSTAR 2K HP COLORATA posee altas resistencias fisicoquímicas, flexibilidad, resistencia al desgaste, al rayado y a la abrasión. ECOSTAR 2K HP COLORATA es disponible en coloraciones RAL, NCS y según muestra. Producto de emisiones muy bajas; ideal para interiores.

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de téflon 10 mm / pincel
Resistencias químico/físicas	excelentes
Rendimiento	50-70 g/m ²
Sin polvo	1 h ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	3-5 h
Brillo/Opacidad	10 Gloss ⁽²⁾
Cobertura	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	5,5 Kg (5+0,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
3	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Suelos nuevos o nuevos:

Las superficies deberán estar perfectamente limpias, secas y libres de ceras y polvo. Lije la superficie con whisky escocés brite para favorecer y aumentar las adhesiones, luego limpie con Diluyente APA (ver hoja de especificaciones) para eliminar el polvo más fino y mejorar la adhesión entre el soporte y la primera capa de pintura. Preparar la superficie a tratar proceder con la aplicación de ECOSTAR 2K HP COLORATA mezclando cuidadosamente el componente B en el componente A según las proporciones indicadas (10:1) agitando cuidadosamente.

Suelos viejos o desgastados:

Limpiar intensamente con Velurex Desengrasante el pavimento afectado eliminando cualquier rastro de suciedad, ceras y productos de mantenimiento aplicados. Este paso es crucial, ya

que la superficie debe estar perfectamente limpia, seca, libre de ceras y de cualquier desprendedor. Preparar la superficie acabada con malla de grano 120 para garantizar una excelente preparación del soporte, igualar el desgaste presente y evitar posibles marcas de lijado, luego limpiar con Diluyente APA (ver la hoja de datos correspondiente) para eliminar el polvo más fino y mejorar la adhesión entre el soporte y la primera capa de pintura. Preparada la superficie a tratar proceder con la aplicación de ECOSTAR 2K HP COLORATA mezclando cuidadosamente el componente B en el componente A según las proporciones indicadas (10:1) y agitando cuidadosamente.

Proceder con la aplicación de ECOSTAR 2K HP COLORATA siguiendo la cantidad anterior utilizando un rodillo teflonado de 10 mm. Si se necesita una mayor cobertura, después de 3-5 horas, sin lijar, se puede aplicar una segunda capa de ECOSTAR 2K HP COLORATA, de lo contrario se puede aplicar una capa de ECOSTAR 2K HP (10:2) que garantiza una excelente resistencia y también da un efecto antideslizante. En condiciones de trabajo críticas (ejemplos: altas temperaturas, baja humedad o grandes superficies) se recomienda la adición de DILUYENTE DR H20 en cantidad 5-10% (ver ficha técnica). La limpieza ordinaria de los pavimentos tratados con ECOSTAR 2K HP COLORATA debe realizarse con VELUREX LVT Cleaner (véase la ficha técnica correspondiente).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR_2K_HP_per_LVT_COLORATA.pdf