

# ECOWOOD 2K

**Barniz poliuretánico bicomponente al agua con efecto natural anti-reflejo para pisos de madera**



## Descripción

ECOWOOD 2K es un barniz bicomponente poliuretánico al agua con efecto natural. El uso de resinas especiales deja al pavimento un efecto extremadamente opaco, anti-reflejo y natural. Gracias a su especial formulación ECOWOOD 2K es adecuado también para pintar maderas oscuras. ECOWOOD 2K se caracteriza por una alta resistencia al tráfico y al desgaste. Ideal también para el uso industrial.

## Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	80 - 100 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	30' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Vida útil	2 h <sup>(1)</sup>
Lijado	16 h <sup>(1)</sup>
Sobre barnizado sin lijar	4 - 12 h <sup>(1)</sup>
Brillo/Opacidad	3-5 gloss <sup>(2)</sup>
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	buena
Oxidación de la madera	ausente
Resistencia al deslizamiento UNI ENSLIDER 96: 53 13036-4	
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(3)</sup>
Confecciones	5,5 L (5+0,5) - 1,1 L (1+0,1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

ECOWOOD 2K catalizada en la proporción indicada, mezclada de manera homogénea y diluida con un 10 % de agua, aplicada al suelo de madera previamente estucado, lijado y cuidadosamente aspirado.

Después de 12-24 horas, previa lijado con papel abrasivo 220/320, es posible proceder a la aplicación de la segunda mano, también ésta diluida con 10% de agua después de la catálisis.

Para obtener completamente el effetto natural, se recomienda no utilizar fondos y limitarse a dos manos de producto.

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los suelos tratados con ECOWOOD 2K debe hacerse con los productos de la línea VELUREX (ver las fichas técnicas correspondientes).

## Note:

En maderas exóticas ricas en sustancias aceitosas, grasas y concreciones resinosas recomendamos, antes del tratamiento con ECOWOOD 2K, mínimo una capa de o CHIM TABU PRYMER (ver sus hojas de datos); es siempre se recomienda un ensayo preliminar.

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

## Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_ECOWOOD\\_2K.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOWOOD_2K.pdf)