

Ficha técnica

Art.: ECWH000A | Rev.: 13-09-2023 | Ver: 3.5

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY

Barniz al agua bicomponente de poliuretano con efecto natural antirreflectante para suelos de madera



Descripción

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY es una pintura al agua de dos componentes de poliuretano de uso industrial de efecto natural, adecuada para la aplicación mediante barnizadora a rodillo. El uso de resinas especiales confiere al pavimento un efecto extremadamente opaco, antirreflectante y natural. Gracias a su formulación especial, ECOWOOD 2K HV INDUSTRY también es adecuado para pintar esencias oscuras. ECOWOOD 2K HV INDUSTRY se caracteriza por una alta resistencia al paso y al desgaste.

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	barnizadora a rodillo
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	70-80 g/m ²
Sin polvo	30' ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Lijado	16 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	3-5 gloss ⁽²⁾
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	buena
Oxidación de la madera	ausente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	27,5 L (25-2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY catalizada en la relación indicada se aplica mediante barnizadora a rodillo. Aplicar 70-80 g/m² de ECOWOOD 2K INDUSTRY sobre madera previamente lijada y después de 12-24 horas, tras lijar, proceder a la aplicación de la segunda mano. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con ECOWOOD 2K HV INDUSTRY debe realizarse con los productos de la línea VELUREX (véanse las fichas técnicas correspondientes).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.