

FINITURA ACR-00 GN

Barniz acrílica de efecto crudo y natural para pisos de madera



Descripción

FINITURA ACR-00 GN es una barniz acrílica de dos componentes con disolvente. FINITURA ACR-00 GN, utilizado como fondo/acabado, por sus características químico-físicas, confiere al pavimento tratado un agradadísimo efecto bruto y natural.

Características

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Relación de catálisis | 10% INDURITORE ACR-00 |
| Temperatura de aplicación | +10°C ÷ +25°C |
| Aplicación | pulverizador / barnizadora a rodillo |
| Eventual dilución | DILUENTE DMC 250 |
| Rendimiento | 100-120 g/m ² |
| Sin polvo | 10' ⁽¹⁾ |
| Sin impronta | 10' ⁽¹⁾ |
| Vida útil | 7 h ⁽¹⁾ |
| Lijado | 12 h ⁽¹⁾ |
| Brillo/Opacidad | 3 Gloss ⁽²⁾ |
| Resistencias químico/físicas | buena |
| Cobertura | bueno |
| Estabilidad de almacenamiento | 1 año ⁽³⁾ |
| Confecciones | 11 L (10 + 1) , 27,5 L (25 + 2,5) |
| Limpieza de las herramientas | DILUENTE DNE |

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA ACR-00 GN debe catalizarse al 10% con INDURITORE ACR-00 y eventualmente diluirse con DILUENTE DMC 250.

CICLO DE EFECTO NATURAL:

- * FINITURA ACR-00 GN
- * Espere 12-24h, luego lije con papel abrasivo de grano 320
- * FINITURA ACR-00 GN

CICLO DE AFECTO NATURAL CON USO INTENSO:

- * FINITURA ACR-00 GN
- * Espere 4-8h
- * FINITURA ACR-00 GN
- * Espere 12-24h, luego lije con papel abrasivo de grano 320
- * FINITURA ACR-771 G05 (Véase la ficha técnica)

MANTENIMIENTO:

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA ACR-00 GN debería ser realizado con los productos de la línea VELUREX (Véase la ficha técnica).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.