

FINITURA UV R78

Barniz UV a base de resinas acrílicas especiales



Descripción

Producto monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado como capa de acabado con rodillo para pintar parquet, muebles, puertas y paneles, etc. Dotado de óptimas durezas, dilatación, uniformidad y elasticidad.

Características

Preparación	fotoiniciado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	26" - 30" Ford Cup 6
Aplicación	Barnizadora a rodillo / rodillo grabado
Rendimiento	7-15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	2/3 lámparas de mercurio 80 W cm ²
Brillo/Opacidad	10 gloss - 50 gloss
Residuo seco	99%
Peso específico	1,05 Kg/L
Resistencias químico/físicas	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

1 en contenedores sellados originales a temperaturas entre +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA UV R78 es un acabado UV adecuado para la aplicación mediante máquinas de rodillo tipo baby o roller láser. FINITURA UV R78 se aplica generalmente sobre parquet previamente preparado con fondos adecuados. El mantenimiento continuo y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UV R78 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.