

# FINITURA UV R79

**Imprimación-acabado UV a base de resinas acrílicas especiales.**



## Descripción

Producto monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado en 2 o 3 capas para pintar parquet, muebles, puertas y paneles, etc. Dotado de óptima dureza, dilatación, uniformidad de opacidad.

## Características

Preparación	fotoactivado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	40" - 50" Ford Cup 6
Aplicación	barnizadora de rodillo / barnizadora de rodillo doble / rodillo grabado
Rendimiento	7-15 g/m <sup>2</sup>
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	2/3 lámparas de mercurio 80W cm <sup>2</sup>
Brillo/Opacidad	5 gloss
Residuo seco	99%
Resistencias químico/físicas	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(1)</sup>
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA UV R79 es un acabado UV adecuado para la aplicación mediante máquinas de rodillo tipo baby o roller láser. FINITURA UV R79 se utiliza, como acabado de fondo, en ciclos de 2 o 3 manos para lograr un efecto súper mate. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UV R79 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.