

# FONDO UV R335

## Fondo UV a base de resinas especiales acriliche

### Descripción

FONDO UV R335 es un fondo monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado como capa de fondo de relleno para la pintura de suelos de madera, muebles, puertas, paneles, etc. FONDO UV R335 posee un altísimo poder de relleno, óptima distensión, buena lijado, óptimo agarre y transparencia.

### Características

Preparación	fotoactivado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	110" - 120" D6
Aplicación	barnizadora de rodillo / Reverse / rodillo grabado
Rendimiento	15 - 80 g/m <sup>2</sup>
Endurecimiento	1/3 lámparas de mercurio
Residuo seco	99%
Lijado	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año (1)
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

### Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FONDO UV R335 es un fondo de relleno lijado adecuado para la aplicación de rodillo de recubrimiento reverso y reticulable mediante 1/3 lámparas UV de mercurio. FONDO UV R335 se aplica generalmente sobre masillas de adhesión tipo PRYMER UV R120 (ver ficha técnica). FONDO UV R335 es sobrebarnizable, tras lijado, con FINITURA UV R77 (véase la ficha técnica correspondiente).

### Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.