

POLIFILM TP 10

Aglomerante de rapido secado para rellenar y nivelar pisos de madera



Descripción

POLIFILM TP 10 es un formulado incoloro que mezclado con el polvo producido por el lijado del pavimento de madera, se utiliza para el satinado del parquet.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	espátula lisa
Eventual dilución	diluyente DNS 18
Rendimiento	n.a.
Sin polvo	n.a.
Sin impronta	n.a.
Vida útil	n.a.
Lijado	20-30' ⁽¹⁾
Sobre barnizado sin lijar	n.a.
Oxidación de la madera	n.a.
Llenado del poro	n.a.
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	5 L - 12,5 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Después de haber lijado el pavimento de madera con papel abrasivo de grano 30 o 60, aplicar con una espátula lisa POLIFILM TP 10 mezclado con el polvo de madera obtenido de un precedente lijado con papel abrasivo de grano 80. Terminado el satinado, lijar con papel abrasivo de grano 100/120 y proceder a las sucesivas fases del lijado del parquet. En el caso de pavimentos muy ranurados se deberá raspar con el papel de grano 100 (mezclando siempre TP10 con polvo de madera obtenido del lijado con papel abrasivo de grano 100).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_POLIFILM_TP_10.pdf