

RESIN FINISH W 2K COLORATA

Acabado acrílico colorado a base de agua para asfalto, cemento y hormigón



Descripción

RESIN FINISH W 2K COLORATA es un acabado bi-componente colorado a base de resinas de dispersión acuosa y cargas minerales, idóneo para aplicaciones en superficies de asfalto, cemento y hormigón, como carriles para bicicletas, zonas peatonales, zonas multisport y para el decorativo. La aplicación de RESIN FINISH W 2K COLORATA es posible tanto en nuevos subsuelos como en superficies ya existentes.

Características

Relación de catálisis	10/1
Aspecto	líquido pastoso colorado
Color	Referencia de colores de carpetas RAL o NCS
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +40°C
Aplicación	Rodillo de teflón / Cepillo / Pulverizador
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O 5%
Rendimiento	colorada: 100-200 g/m² por mano
Secado superficial	1-3 h ⁽¹⁾
Sobre barnizado sin lijar	8-24 h ⁽¹⁾
Estabilidad de almacenamiento	12 meses ⁽²⁾
Confecciones	10 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Las superficies a tratar deben estar libres de polvo, material inconsistente y/o inadvertido. Cualquier grieta debe repararse con PRYMER SF 1105 mezclado con QUARZ (véase la hoja de datos correspondiente).

Siempre se recomienda la aplicación de una capa de PRYMER SF 1105 diluido al 15/20% con agua, con el fin de consolidar el soporte y bloquear cualquier polvo presente en la superficie.

Para superficies ya tratadas con acabados distintos de RESIN FINISH W 2K COLORATA, realizar pruebas preliminares para verificar la adhesión y la compatibilidad. Proceder aplicando 2 capas de RESIN FINISH W 2K COLORATA.

Se desaconseja la aplicación de RESIN FINISH W 2K COLORATA en uno de los casos siguientes: lluvia, superficie mojada, superficies húmedas o con temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 40°C.

NOTAS: el consumo depende de la porosidad/rugosidad del soporte. Proteger las superficies recién pintadas de la lluvia

durante las primeras fases después de la aplicación, es decir, cuando RESIN FINISH W 2K COLORATA no está completamente seco/reticulado. En caso de aplicación de RESIN FINISH W 2K COLORATA en ambientes cerrados, ventilar adecuadamente el local.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_RESIN_FINISH_W_2K.pdf